Mode d'emploi

Polymère autopolymérisable breformance

CE
0483

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Couronnes et bridges provisoires, prothèses temporaires, réparations hors de la bouche, recouvrement des attachements en prothèse combinée, montage des dents artificielles en résine meulées sur les châssis métalliques.

2. Mise en œuvre
2.1. Ratio de mélange
4 gouttes de liquide dans 0,2 gramme de poudre à une température ambiante de 23° C.
Mélanger le polymère autopolymérisable breformance jusqu'à obtention d'une consistance fluide. En fonction de la température ambiante, ajouter à la poudre plus ou moins de liquide.
N.B.: Le liquide du polymère autopolymérisable breformance contient du méthacrylate de méthyle. Irrite les yeux, la peau et les organes respiratoires. Eviter le contact avec la peau en raison d'une possible sensibilisation. Travailler sous aspiration. Le polymère autopolymérisable breformance ne doit pas être mis en œuvre dans la bouche. Après l'avoir bien mélangé jusqu'à obtention d'une consistance crémeuse, le laisser gonfler pendant 1 minute environ. Le matériau est ensuite prêt à l'emploi.
N.B.: Pour éviter la formation de bulles ou la contamination du matériau, respecter le ratio de mélange et prélever le matériau en partant du fond du bol. Refermer les récipients aussitôt après usage.
Avant de mélanger la résine autopolymérisable, isoler le modèle en plâtre en appliquant au pinceau une fine couche de breformance Insulating Liquid/Isoplast ip 750 ml N° de cde. 540 0101 9. Avant de monter la clé en silicone (Exaktosil Plus N° de cde 540 0102 4), mouiller les zones d'accès difficile avec le LIQUIDE du polymère autopolymérisable breformance. Le matériau mélangé pénètrera ainsi plus facilement dans ces zones.
La plage de manipulation est d'env. 3 à 5 minutes, indépendamment de la température ambiante. La polymérisation à l'air libre est de 10 minutes env.
Pour une polymérisation plus rapide et sans bulle, nous conseillons l'emploi d'une cocotte (3 à 4 bars, température de l'eau 40° C, 5 minutes).
Si la restauration est effectuée en plusieurs étapes de polymérisation, il faut meuler et imprégner la surface avec le LIQUIDE du polymère autopolymérisable breformance (pinceau) avant chaque étape.
2.2. Meulage et polissage
Meulage avec des fraises en carbure de tungstène, par ex. N° de cde. D194 KT 23, max. 15.000 t/mn.
Pré-polissage avec la brossette ronde Rodeo, N° de cde 350 0096 0, Ø 18 mm, max.15.000 t/mn.
Lustrage avec le polissoir coton N° de cde 350 0065 0, max. 15.000 t/mn.
N.B.: Il est conseillé de meuler et de polir sous aspiration.
2.3. Réalisation d'une restauration
Maquette avec cire biotec grise, N° de cde 510 0061 0.
Clé en silicone avec Exaktosil Plus, N° de cde 540 0102 4.
Vernis à dies photopolymérisable opaque rouge, N° de cde 540 0010 4.
Marquer sur la dent en dentine le tracé de la zone d'émail puis avec une fraise en carbure de tungstène, pratiquer des réductions pour y monter la masse transparente/incisale. Les poudres colorantes, mélangées à la masse incisale ou transparente, sont efficaces pour caractériser la restauration.

3. Conservation et stockage

3.1. Conservation

Le polymère autopolymérisable breformance se conserve 2 ans à température ambiante (23° C).

3.2. Stockage

Ne pas stocker à la lumière ou exposer aux rayons du soleil.

4. Consignes de sécurité et identification des dangers

Le polymère autopolymérisable breformance est facilement inflammable et contient:
méthacrylate de méthyle, éthandiol-1, 2- diméthacrylate N,N-diméthyl-p-toluidine.

5. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.

Ce mode d'emploi concerne le polymère autopolymérisable breformance:

Coffret 13 piéces		N° de cde 540 0109 5	Enamel1	25 g	N° de cde 540 0110 2
Dentine A2	25 g	N° de cde 540 0109 6		90 g	N° de cde 540 0111 1
	90 g	N° de cde 540 0111 3	Enamel2	25 g	N° de cde 540 0110 3
Dentine A3	25 g	N° de cde 540 0109 7		90 g	N° de cde 540 0111 7
	90 g	N° de cde 540 0110 9	Cervical1	25 g	N° de cde 540 0110 4
Dentine A3,5	25 g	N° de cde 540 0109 8		90 g	N° de cde 540 0111 8
	90 g	N° de cde 540 0111 0	Cervical2	25 g	N° de cde 540 0110 5
Dentine C2	25 g	N° de cde 540 0109 9		90 g	N° de cde 540 0111 9
	90 g	N° de cde 540 0111 4	Masse transparente	25 g	N° de cde 540 0110 6
Dentine B3	25 g	N° de cde 540 0110 0		90 g	N° de cde 540 0112 0
	90 g	N° de cde 540 0111 5	Liquide de mélange	50 ml	N° de cde 540 0110 7
Dentine D3	25 g	N° de cde 540 0110 1		100 ml	N° de cde 540 0111 2
	90 g	N° de cde 540 0111 6			

Correspondance des masses Cervical et Enamel avec les masses Dentine

Cervical 1	A2/A3/B3/C3	**Enamel 1**	A2/A3/B3/C2
Cervical 2	A 3,5/D3	**Enamel 2**	A3,5/D3

bredent Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 29.11.04/0F